

МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БРИТ» БИЗНЕС ТЕХНИК

СТО 77310225.040-2023

• Бизнес Техник ЭКП • Бизнес Техник ЭПП



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал применяется для устройства или ремонта многослойного кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций методом наплавления.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Полотно черного цвета, изготовленное путем последовательного нанесения на основу с двух сторон покровного и защитного слоев.

Основа: полиэстер.

Покровный слой: битумно-полимерное вяжущее.

Защитный слой:

нижняя сторона — пленка;

лицевая сторона — пленка или крупнозернистая посыпка.

Расшифровка обозначений марок:

«Э» — основа из полиэстера;

«К» — защитный слой из крупнозернистой посыпки;

«П» — защитный слой из полимерной пленки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Премиальные физико-механические характеристики;
- Высокая стабильность размеров и отсутствие усадки;
- Высокое качество битумного сырья.

Рулонные материалы «Брит» от технологического лидера на рынке битума «Газпромнефть – Битумные материалы».

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик наших рулонных материалов, мы используем битумно-полимерное вяжущее, качество которого контролируется на всех этапах производства и поставки.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Работы по устройству или ремонту многослойного кровельного ковра с применением рулонного материала производят в соответствии с рекомендациями изготовителя.



УПАКОВКА

Рулоны, обмотанные в двух местах полимерной упаковочной лентой с липким слоем.

Рулоны размещают на поддонах и упаковывают в рукав из полиэтиленовой термоусадочной пленки.

Ориентировочное количество рулонов на паллете

Материал рулонный «Брит» Бизнес Техник ЭПП 28 шт.

Материал рулонный «Брит» Бизнес Техник ЭКП 25 шт.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал необходимо перевозить в крытых транспортных средствах. Исключить возможность свободного перемещения и механического повреждения поддонов с рулонным материалом. Хранить в упакованном виде рассортированным по маркам, защищая от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Температура воздуха при хранении: не ниже -20°C и не выше $+40^{\circ}\text{C}$.



Показатель	Бизнес Техник ЭПП	Бизнес Техник ЭКП	Методы испытаний
Длина, м	не менее 10,00		ГОСТ EN 1848
Ширина, мм	не менее 1000		ГОСТ EN 1848
Масса материала на единицу площади, кг/м ²	3,50	4,50	ГОСТ EN 1849
Теплостойкость при 100 °С	Выдерживает		ГОСТ EN 1110
Максимальная сила растяжения, Н/50:			
— в продольном направлении	650 ± 200		ГОСТ 31899
— в поперечном направлении	450 ± 200		
Относительное удлинение, %:			
— в продольном направлении	50 ± 25		ГОСТ 31899
— в поперечном направлении	50 ± 25		
Гибкость при пониженных температурах для нижней стороны полотна, °С	не выше -20		ГОСТ EN 1109

Полный перечень регламентируемых характеристик см. в СТО 77310225.040-2023

ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О.,

д. 80, литера Р, этаж 5, 6

Тел.: +7 (812) 493-25-66

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru