

# МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ «БРИТ» СТАНДАРТ

•ЭКП •ЭПП •ТКП •ТПП •ХКП •ХПП  
СТО 77310225.030–2022



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал применяется для устройства (кроме устройства садов на крышах и эксплуатируемой кровли) или ремонта многослойного кровельного ковра методом наплавления.

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Полотно черного цвета, изготовленное путем последовательного нанесения на основу с двух сторон вяжущего и защитного слоев.

**Основа:** полиэстер / стеклоткань / стеклохолст.

**Покровный слой:** битумно-полимерное вяжущее.

**Защитный слой:**

нижняя сторона — пленка;

лицевая сторона — пленка / крупнозернистая посыпка.

**Расшифровка обозначений марок:**

«Э» — основа из полиэстера;

«Т» — основа из стеклоткани;

«Х» — основа из стеклохолста;

«П» — защитный слой из полимерной пленки;

«К» — защитный слой из крупнозернистой посыпки.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА



- Низкая потеря посыпки;
- Быстрая укладка за счет применения в материале высокотехнологичного битумно-полимерного вяжущего;
- Хорошая адгезия к разным типам оснований;
- Отсутствие усадки за счет использования высокотехнологичных армирующих основ.

**Рулонные материалы «Брит» от технологического лидера на рынке битума «Газпромнефть» – Битумные материалы».**

Для обеспечения высоких эксплуатационных характеристик наших рулонных материалов, мы используем битумно-полимерное вяжущее, качество которого контролируется на всех этапах производства и поставки.

## УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Работы по устройству или ремонту многослойного кровельного ковра с применением рулонного материала производят в соответствии с рекомендациями изготовителя.



## УПАКОВКА

Рулоны, обмотанные в двух местах полимерной упаковочной лентой с липким слоем.

Рулоны размещают на поддонах и упаковывают в рукав из термоусадочной пленки.

### Ориентировочное количество рулонов на паллете

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Материал рулонный «Брит» Стандарт ЭПП | 23 шт. |
| Материал рулонный «Брит» Стандарт ЭКП | 25 шт. |
| Материал рулонный «Брит» Стандарт ТПП | 23 шт. |
| Материал рулонный «Брит» Стандарт ТКП | 25 шт. |
| Материал рулонный «Брит» Стандарт ХПП | 23 шт. |
| Материал рулонный «Брит» Стандарт ХКП | 25 шт. |

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Материал необходимо перевозить в крытых транспортных средствах. Исключить возможность свободного перемещения и механического повреждения поддонов с рулонным материалом. Не допускается транспортировка рулонов в горизонтальном положении.

Хранить в упакованном виде рассортированным по маркам, защищая от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. Температура воздуха при хранении: не ниже  $-20^{\circ}\text{C}$  и не выше  $+40^{\circ}\text{C}$ .



| ПОКАЗАТЕЛЬ                                            | СТАНДАРТ              |                   |                          |                   |                           |                   | МЕТОД<br>ИСПЫТАНИЯ |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
|                                                       | На полиэфирной основе |                   | На основе из стеклоткани |                   | На основе из стеклохолста |                   |                    |
|                                                       | ЭКП                   | ЭПП               | ТКП                      | ТПП               | ХКП                       | ХПП               |                    |
| Длина, м                                              | не менее<br>10,00     | не менее<br>15,00 | не менее<br>10,00        | не менее<br>15,00 | не менее<br>10,00         | не менее<br>15,00 | ГОСТ EN 1848-1     |
| Ширина, мм                                            | не менее 1000         |                   |                          |                   |                           |                   | ГОСТ EN 1848-1     |
| Масса материала на единицу<br>площади, кг/м²          | 4,00 ± 0,20           | 3,00 ± 0,15       | 4,00 ± 0,20              | 3,00 ± 0,15       | 4,00 ± 0,20               | 3,00 ± 0,15       | ГОСТ EN 1849-1     |
| Теплостойкость при 90 °С                              | Выдерживает           |                   |                          |                   |                           |                   | ГОСТ EN 1110       |
| Гибкость на брус с закруглением<br>радиусом 25 мм, °С | не выше -15           |                   |                          |                   |                           |                   | ГОСТ EN 1109       |
| Относительное удлинение, %:                           |                       |                   |                          |                   |                           |                   |                    |
| – в продольном направлении                            | 25 ± 15               | 25 ± 15           | 10 ± 8                   | 10 ± 8            | 6 ± 4                     | 6 ± 4             | ГОСТ 31899-1       |
| – в поперечном направлении                            | 25 ± 15               | 25 ± 15           | 10 ± 8                   | 10 ± 8            | 6 ± 4                     | 6 ± 4             |                    |
| Максимальная сила растяжения,<br>Н/50:                |                       |                   |                          |                   |                           |                   |                    |
| – в продольном направлении                            | 550 ± 200             | 550 ± 200         | 1000 ± 200               | 1000 ± 200        | 500 ± 200                 | 500 ± 200         | ГОСТ 31899-1       |
| – в поперечном направлении                            | 350 ± 150             | 350 ± 150         | 800 ± 150                | 800 ± 150         | 300 ± 150                 | 300 ± 150         |                    |
| Количество рулонов на паллете, шт.                    | 25                    | 23                | 25                       | 23                | 25                        | 23                |                    |

Полный перечень регламентируемых характеристик см. в СТО 77310225.030–2022

### ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-БМ»

Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр-кт В.О.,

д. 80, литера Р, этаж 5, 6

Тел.: +7 (812) 493-25-66

E-mail: bitum@gazprom-neft.ru

bitum.gazprom-neft.ru

Дата выпуска 13.11.2023